



ООО «АВК-ХИМ»
 ИНН 9701037615/ КПП 770101001
 105094, Россия, г. Москва, Семеновская
 наб., д.2/1, стр.1, оф. 714
 Тел +7(499)426-00-23
 Интернет: <https://avkhim.ru>

ВЕГАЛОН® А-160

Описание и основа

Характеристика: Акриловая гидроксилсодержащая смола, отверждаемая отвердителями изоцианатного типа.

Состав: 60% раствор в ароматических растворителях.

Форма поставки: 60%-й раствор в ксилоле(марка А160К) или shellsol А-100.

Применение: Совместно с отвердителями изоцианатного типа для 2-х компонентных полиуретановых покрытий горячей и холодной сушки с хорошей светостойкостью, с химо- и атмосферостойкостью и с хорошими механическими свойствами. В сочетании с изоцианатными отвердителями, используются в производстве финишных покрытий, грунт-эмалей, лаков воздушной или ускоренной сушки, а также антикоррозионных покрытий стальных конструкций.

Производитель: АВК-ХИМ, Россия

Технические характеристики

Наименование показателя	«ВЕГАЛОН А160»	«ВЕГАЛОН А160К»
Внешний вид	Однородная, прозрачная вязко-текучая жидкость. Допускается незначительная опалесценция	
Содержание гидроксила в %* (по отношению к твердому веществу)	около 2,6	
Условная вязкость при (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с, в пределах	50-80	150-250
Массовая доля нелетучих в-в, %, в пределах	59-62	
Температура вспышки °С	около 25	
Плотность, г/мл	около 1	

* Значения по данному показателю гарантируются технологией производства, определяются при постановке на производство и далее не реже 1 раза в 6 месяцев.

Пигментирование:

ВЕГАЛОН А160 совместим со всеми нейтральными пигментами и наполнителями. Базовые пигменты и пигменты, содержащие металлы переменной валентности могут вызвать каталитическое действие процесса отверждения с изоцианатом и сократить срок годности готовой продукции внутри тары.

В качестве диспергатора рекомендуется применение продуктов нашего производства **ВЕГАЛОН НТС-100,102,103**

Упаковка:

Стальные бочки, емкости кубические

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте и хорошо проветриваемом месте, чтобы гарантировать срок хранения минимум 6 месяцев.