

# ВЕГАЛОН® 104

## МОДИФИКАТОР ПОВЕРХНОСТИ



Основная задача — предотвращение кратерообразования (рыбий глаз) для эпоксидных эмалей горячей сушки, улучшение розлива и шагрени в 2К полиуретановых лаках и эмалях. Улучшение розлива алкидных, алкидно-модифицированных ЛКМ

Бессиликоновый модификатор поверхности для органоразбавляемых лакокрасочных материалов, как пигментированных, так и в финишных лаках

**0,930-1,04** плотность при 20с

**Внешний вид** – прозрачная вязко-текучая жидкость

Добавка вводится на стадии постановки на «Тип». Путем вмешивания при небольших оборотах на любом дисольверном оборудовании

### СИСТЕМЫ

- 2K полиуретановые финишные лаки
- 2K полиуретановые эмали
- Эпоксидные ЛКМ
- Акриловые ЛКМ



### ДОЗИРОВКА

Рекомендуемое количество **1-2%** на рецептуру. В каждом конкретном случае необходимо проверять дозировку



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Добавка содержит растворитель, что обуславливает пожароопасность продукта



### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В герметично закрытой таре, избегать прямых солнечных лучей, источников открытого пламени

Допустимо хранение при температуре **-35+50C**